

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 1755/13

Dle nařízení EP a Rady (EU) č.305/2011 ze dne 9.3.2011 o stavebních výrobcích

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

1755

2. Typ, nebo sériové číslo:

PARAELAST FIX AL

Modifikovaný samolepící asfaltový pás s nosnou vložkou z Al folie, kaširované skleněnou rohoží, na horním povrchu pokrytý jemnozrnným posypem a snímatelným posilikonovaným páskem o šířce min. 8 cm, na spodním povrchu opatřen snímatelnou posilikonovanou folií.

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

EN 13707:2004+A2:2009 -Střešní – podkladní vrstva a mezivrstva. modifikovaný asfaltový pás, ve skladbách střech (obvykle s podkladem z trapézových plechů).

EN 13970:2004/A1:2006- Parozábrany – parozábrana

EN 13969:2004/A1:2006-Typ A Spodní stavba - Modifikovaný asfaltový pás ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací spodních staveb (obvykle pás proti zemní vlhkosti).

4. Jméno, firma, nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:

**KVK Parabit, a.s.,
Nádražní 450, CZ 542 24 Svoboda nad Úpou
IČO 27537749 , DIČ CZ27537749
OR - KS Hradec Králové oddíl B, vložka 2764**

5. Výrobce nemá zástupce na trhu

6. Systém, nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:

EN 13707:2004+A2:2009 systém 2+

EN 13970:2004/A1:2006 systém 3

EN 13969:2004/A1:2006 systém 2+

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Oznámené subjekty:

ITC Zlín, číslo notifikované osoby 1023, č. osvědčení: 1023-CPR-0564 F

PAVUS a.s. AO 216. č. 513115-1/Z220130277 (B_{ROOF}(t1)) , 513115-2/Z220130277 (B_{ROOF}(t3))

Radon – OL 124 ČVUT Praha protokol č. 124012/2013

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení **nevztahuje se**

9. PARAELAST FIX AL

EN 1850-1	Zjevné vady	-	Bez vad	-	
EN 1848-1	Délka a šířka pásu	\geq	10 x 1,0	m	
EN 1848-1	Přímost	\leq	20	mm/10 m	
EN 1849-1	Tloušťka	$\pm 0,2$	2,6	mm	
EN 12311-1	Max. tahová síla podélná/příčná	± 100	400 / 250	N/50 mm	
EN 12311-1	Tažnost podélná/příčná	± 2	4 / 4	%	
EN 12310-1	Odolnost proti protrhávání (dířka hřebíku) podélná/příčná	± 30	130 / 80	N	
EN 12317-1	Pevnost spoje (smyková) podélná/příčná	± 100	400 / 300	N/50 mm	
EN 12730	Odolnost proti statickému zatížení metoda A	\geq	5	kg	
EN 12691	Odolnost proti nárazu metoda A	\geq	500	mm	
EN 1928	Vodotěsnost	\geq	300	kPa	
EN 1931	Propustnost vodních par μ	$\pm 10\%$	370 000	μ	
ČSN 73 0601	Součinitel difúze radonu - plocha	\leq	$6,7 \cdot 10^{-15}$	$\frac{m^2}{s}$	
	spoj podélný lepený	\leq	$1,0 \cdot 10^{-14}$	$\frac{m^2}{s}$	
	spoj příčný tavený	\leq	$2,5 \cdot 10^{-14}$	$\frac{m^2}{s}$	
EN 1109	Ohebnost za nízkých teplot	\leq	-20	$^{\circ}C$	
EN 1110	Odolnost proti stékání za vyšších teplot	\geq	70	$^{\circ}C$	
EN 13501-1	Reakce na oheň	-	Třída E	-	
EN 13501-5	Chování při vnějším požáru / systém	-	*)	-	
EN 1296	Umělé stárnutí	Ohebnost / Stěkavost	\leq/\geq	-15 / 70	$^{\circ}C$
		Propustnost vodních par	$\pm 50\%$	370 000	μ
		Vodotěsnost	\geq	200	kPa

*) v závislosti na střešním systému
Pásky neobsahují nebezpečné látky

Technické parametry výše uvedeného výrobku splňují požadavky ČSN 73 0605-1 na použití asfaltových pásů jako hydroizolace staveb.

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Miroslav Konečný
Obchodní ředitel
Ve Svobodě nad Úpou dne 1.7.2014