



Den Braven Czech and Slovak a.s.

Technický list 81.51

Studená obalovaná asfaltová směs - DenBit RV

Výrobek

Jedná se o asfaltovou směs, složenou z asfaltového pojiva a vhodného kameniva se stanovenou čárou zrnitosti. Pojiva DenBit jsou vyráběna na bázi speciálně upravených asfaltů, které umožňují zpracování směsí i v zimních měsících. Směs je již připravena k okamžitému použití za studena. Směsi neobsahují žádné toxicke ani ekologicky závadné přísady. Nanáší se rychle bez použití speciálního vybavení.

Vlastnosti

- Okamžitá zpracovatelnost za studena
- Zpracovatelné běžnými postupy ručně nebo s použitím malé mechanizace
- Aplikační teplota od -8°C do +40°C
- Možné provádět opravy v tl. až do 10 cm
- Snadná a bezeztrátová aplikace
- Směs je šetrná k životnímu prostředí
- Okamžité obnovení dopravy
- Nejlepší poměr: kvalita-cena
- Opravená místa lze později bez obav překrýt jiným typem celoplošné úpravy na bázi asfaltového pojiva (náter, mikrokoberec za studena, asfaltový beton aj.)

Použití

- opravy výtluků, překopů a podobných poškození v krytech vozovek, cest a dopravních ploch o ploše do 1 m² klasickým postupem v průběhu celého roku. Směs není vhodná na opravy souvislých ploch v rozsahu několika metrů čtverečních, kde může z důvodu pomalejšího vyzrávání dojít k tvorbě tzv. kolejí.
- opravy mostů, parkovišť, průmyslových zón, škol, nemocnic atd.
- doplnění propadlých překopů silnic, kanalizačních vypustí
Směs pytlovaná po 25kg, kbelík 25 kg

Balení

Barva

Černá

Technické údaje

Základ

Konzistence

- Asfaltové pojivo, kamenivo ředěné technickými benzínami střednězrná drť do 8 mm a po zhutnění mírně elastická díky obsahu asfaltových pojiv ředěné technickými benzínami. K úplnému vytvrdení směsi dojde po vyprchání těchto složek

Tepelná odolnost

°C -15 (při přepravě)

Tepelný rozsah použití

°C -8 / +40

Pojízdnost

hod ihned

Řádná suchost

dny 1 - 2 při 15°C

Max. tloušťka oprav

mm 100

Min. tloušťka vrstvy

mm 30

Max. tloušťka vrstvy

mm 50

Ize vrstvit po zhutnění předchozí vrstvy

Přibližná spotřeba

t/m³ 2,4

Přibližná spotřeba

kg/m² 24

při tl. 10 mm

Skladovatelnost

Vyráběné směsi mají dobu skladovatelnosti variabilní od 3 do 6 měsíců ode dne výroby. Při dodržení ideálních skladovacích podmínek a dle typu balení až 9 měsíců. Doba skladovatelnosti je vždy závislá na použitém typu a druhu pojiva. Volně ložené směsi doporučujeme uskladnit v zastřeleném boxu, pro kratší dobu skladování lze volit uložení na volné skládce při zakrytí haldy plastickou fólií nebo geotextilií, aby směs nebyla vystavena přímému účinku vlhkosti a slunečního záření.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz



Den Braven Czech and Slovak a.s.

Technický list 81.51

Studená obalovaná asfaltová směs - DenBit RV

Pylkané směsi nevyžadují žádná zvláštní opatření. Je pouze nutno zabránit mechanickému poškození obalů.

Při používání směsi při teplotách pod bodem mrazu je nutno směs z důvodu lepší zpracovatelnosti skladovat v temperovaném skladu s teplotou okolo +10°C.

Druh podkladu

Příprava podkladu

Beton a asfaltové podklady.

Z výtluku odstraňte veškerou vegetaci a volný materiál. Stojící vodu vymete koštětem, případně musí být odstraněn sníh a led. Následně je nutné očistit povrch od mechanických nečistot.

Pozornost je vhodné věnovat úpravě hran a okrajů, které musí být pravidelné a zarovnané.

Lopata, hrablo, ruční pěch, válec nebo vibrační deska.

Při provádění oprav hlubších výtluků, zejména pak překopů, je nutné směs pokládat po vrstvách max. tloušťky 50 mm s následným zhutněním každé vrstvy zvlášť. Pozor! Vždy je třeba dodržet původní tloušťku konstrukce v opravovaném místě a opravu provádět minimálně ve dvou vrstvách!

Použijte množství obalované směsi potřebné pro vyplnění díry a mírně navrste. Roztahněte balenou směs pomocí lopaty nebo hrabla. Zkontrolujte, zda materiál pokrývá veškeré rohy. Pro zhutnění položené směsi je nutné používat ruční hutnickou techniku. Na opravené místo je po zhutnění vhodné provést posyp prachovou frakcí kameniva frakce 0/2, aby nedocházelo bezprostředně po provedení opravy k přilepování směsi z vozovky na pneumatiky projíždějících vozidel a tím k opětovnému poškození povrchu.

Napojení opravené části ke stávajícímu povrchu vozovky proveďte pásem ARS 2 a ihned obnovte provoz.

K úplnému ztvrdnutí povrchu dojde do 10 dnů podle tloušťky vrstvy.

Upozornění

Do hmoty nepřidávejte žádné látky.

Vždy je třeba počítat s tím, že směs zůstává déle plastická, asfaltové pojivo obsahuje ftalová ředitla, která musí odvětrat a vstřebat se do okolí opravovaného místa. K úplnému vytvrdení směsi dojde po vyprchání těchto složek.

Směs není vhodná k aplikaci do míst extrémně namáhaných pomalou a dobrzdující dopravou, včetně otáčení vozidel.

Při nedodržení pokynů výrobce při aplikaci směsi nelze uplatnit záruku!

Čištění

Materiál: znečištěné pracovní náradí lze umýt bionaftou nebo jiným obdobným prostředkem. Olejový film odstraníte teplou vodou s přidáním běžného mycího prostředku.

Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce.

Bezpečnost

Viz «Bezpečnostní list 81.51».

Aktualizace

Aktualizováno dne: 07.06.2015

Vyhodoveno dne: 25.09.2011

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkoušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz