



PARABIT AL+V S35

Jedinečný identifikační kód výrobku: 1526

OXIDOVANÉ PÁSY

Účel použití	EN 13970:2004/A1:2006 Parozábrana \geq	Parozábrana
	EN 13969:2004/A1:2006 Typ A Spodní stavba \geq	Asfaltový pás ve vícevrstvých izolacích spodní stavby proti zemní vlhkosti, podpovrchové vodě a proti radonu. Po ověření výpočtem i pro vysoký radonový index pozemku.
Popis výrobku	Povrchová úprava vrchní Nosná vložka pásu Typ krycího asfaltu Povrchová úprava spodní	Minerální jemnozrnný posyp Kombinovaná - hliníková fólie AL a skleněná rohož V – 100g/m ² Oxidovaný, oboustranný PE fólie
Teplota zpracování	Od +10 °C	
Způsob použití	Typ S natavitelný plamenem hořáku, (výjimečně lepený). U spodních staveb se používá jako hydroizolační pás v kombinaci s asfaltovými pásy o vysoké pevnosti v tahu. Podélné a příčné spoje doporučujeme provádět s přesahy alespoň 10 cm. Během aplikace používejte pracovní ochranné pomůcky.	
Doprava a skladování	Role se ukládají v dopravních prostředcích zásadně na paletách v originálním balení. Musí být dopravovány a skladovány v jedné vrstvě ve vertikální poloze (s osou kolmo k podlaze). I po vyjmutí role z paletové jednotky musí být role skladována vždy ve vertikální poloze. Výrobek musí být při skladování chráněn proti mechanickému poškození, přímému slunečnímu záření a jiným zdrojům tepla.	
Balení	role 10 m x 1 m	paleta 800 x 1200 mm v počtu 20 ks

PARABIT AL+V S35

Zkušební metoda	Charakteristika	Tolerance	Vlastnosti	Jednotky	
EN 1850-1	Zjevné vady	-	Bez vad	-	
EN 1848-1	Délka a šířka pásu	\geq	10 x 1,0	m	
EN 1848-1	Přímost	\leq	20	mm/10 m	
EN 1849-1	Tloušťka	$\pm 0,2$	3,5	mm	
EN 12311-1	Tahová síla podélná/příčná	± 100	450 / 350	N/50 mm	
EN 12311-1	Tažnost podélná/příčná	± 2	4 / 4	%	
EN 12310-1	Odolnost proti protrhávání (díř hřebíku) podélná/příčná	± 30	80 / 80	N	
EN 12317-1	Pevnost spoje (smyková) lpodélná/příčná	± 100	400 / 300	N/50 mm	
EN 12730	Odolnost proti statickému zatížení metoda A	\geq	15	kg	
EN 12691	Odolnost proti nárazu metoda A	\geq	900	mm	
EN 1928	Vodotěsnost	\geq	200	kPa	
EN 1931	Propustnost vodních par μ	$\pm 10\%$	300 000	μ	
ČSN 73 0601	Součinitel difúzního odporu radonu - plocha/spoj	\leq	$1,3 \cdot 10^{-13} / 1,3 \cdot 10^{-13}$	m ² /s	
EN 1109	Ohebnost za nízkých teplot	\leq	0	°C	
EN 1110	Odolnost proti stékání za vyšších teplot	\geq	70	°C	
EN 13501-1	Reakce na oheň	-	Třída E	-	
EN 1296	Umělé stárnutí	Ohebnost / Stékavost	$\leq \geq$	0 / 70	°C
		Propustnost vodních par	$\pm 50\%$	300 000	μ
		Vodotěsnost	\geq	200	kPa

EN 1847 základní Odolnost proti chemikáliím je uvedena v EN 13707, EN 13969
Pásky neobsahují nebezpečné látky.



Ve Svobodě nad Úpou dne 1.8.2014 jménem výrobce

Miroslav Konečný prokurista, obchodní ředitel